



Impermeabilizante térmico elastomérico que cambia de color al secar; en húmedo el material es azul y cambia a blanco al secar.

#### Superficies recomendadas

Concreto, lámina negra, lámina galvanizada y espuma de poliuretano

#### Preparación de la superficie

- 1 La superficie a recubrir debe de estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impurezas que inhiba la adherencia.
- 2 Asegúrese que la superficie tenga pendientes que eviten el encharcamiento de agua, así como, salidas pluviales.
- 3 En caso de tener ya un impermeabilizante aplicado, verifique que esté en buen estado, es decir, bien adherido, sin fragmentaciones o huecos en la superficie; si no es así, retire el impermeabilizante viejo.
- 4 Verifique que la superficie a impermeabilizar no presente fisuras o grietas; si las hay, resánelas utilizando el cemento plástico ImperCREST®.
- 5 Selle la superficie utilizando el Sello ImperCREST®, deje secar por un tiempo aproximado de 2 a 4 horas. El tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.

#### Aplicación del Impermeabilizante

- 1 Aplique una primera mano del impermeabilizante sin diluir, con rodillo o cepillo de ixtle para áreas grandes; para áreas pequeñas se sugiere utilizar brocha.
- 2 Si va a utilizar membrana de refuerzo, colóquela antes de secar la primera mano, evitando que se formen pliegues en la superficie de la misma. El producto está diseñado para prescindir del uso de malla.
- 3 Deje secar el producto aproximadamente 30 minutos. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.
- 4 Aplique la segunda mano del impermeabilizante sin diluir, con rodillo o cepillo de ixtle, en sentido cruzado. Para áreas pequeñas se sugiere utilizar brocha.

#### Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando amenaza lluvia.
- 2 Mantenga cerradas las cubetas que contengan producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas

menores a 5 °C.

- 5 No diluya el producto.

#### Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

#### Importante

**No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.**



Si requiere algún dato técnico específico,  
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

**Datos Técnicos:**

| <b>Garantía:</b>                                | <b>4 años</b>        | <b>6 años</b>        | <b>11 años</b>       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Apariencia:</b>                              | Líquido azul espeso  | Líquido azul espeso  | Líquido azul espeso  |
| <b>Tipo de Recubrimiento:</b>                   | Elastomérico         | Elastomérico         | Elastomérico         |
| <b>pH:</b>                                      | 9 ± 10               | 9 ± 10               | 9 ± 10               |
| <b>Densidad (gm/cc):</b>                        | 1.28 ± 0.02          | 1.31 ± 0.02          | 1.34 ± 0.02          |
| <b>Viscosidad (cps):</b>                        | 30,000 ± 10,000      | 30,000 ± 10,000      | 30,000 ± 10,000      |
| <b>Elongación, (%):</b>                         | ≥200                 | ≥250                 | ≥300                 |
| <b>Tensión (lb/PSI):</b>                        | ≥200                 | ≥200                 | ≥200                 |
| <b>Recuperación (%):</b>                        | ≥80                  | ≥85                  | ≥90                  |
| <b>Sólidos en peso (%):</b>                     | 52 ± 2               | 57 ± 2               | 62 ± 2               |
| <b>Adherencia en húmedo (pli):</b>              | > 2.0                | > 2.0                | > 2.0                |
| <b>Transmisión de Vapor (perms):</b>            | < 50                 | < 50                 | < 50                 |
| <b>Resistencia al interperismo</b>              | Sin cambios          | Sin cambios          | Sin cambios          |
| <b>(QUV):</b>                                   | Después de 1000 hrs. | Después de 1000 hrs. | Después de 1000 hrs. |
| <b>Rendimiento (m<sup>2</sup>/cubeta 19 L):</b> | 25                   | 25                   | 25                   |
| <b>Emitancia</b>                                | 0.86 ± .02           | 0.87 ± .02           | 0.89 ± .02           |
| <b>Reflectancia solar:</b>                      | 85 ± 2               | 87 ± 2               | 90 ± 2               |

**Oficinas Generales**

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-5050  
Fax (81) 8336-3515

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 5255-0355  
Fax (55) 5203-2037

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-3873  
Tel. y Fax (779) 796-3872  
01-800-715-7618

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46  
Fax (33) 3145-3047

**Planta Chihuahua**

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424-1412  
Fax (614) 424-1420

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590  
(443) 327-3653

**Planta Guatemala**

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tels. (502) 2222 2323  
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**ImperCrest Acril-360° Fotosensible®**

**CREST®**

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS  
PARA TODA TU VIDA