



CREST Crestuco Stone Look es un recubrimiento en polvo especialmente formulado para brindar un acabado decorativo con apariencia de piedra natural, el cual puede aplicarse en capas de hasta 25 mm de espesor, con lo cual se corrigen desplomes y detalles constructivos. Cuenta con excelente resistencia a la abrasión y puede utilizarse en interiores, exteriores, muros y cielos.

**Superficies recomendadas**

Block, ladrillo, barblock, block de barro, tabique o tabicón, block celular, zarpeo o afine y superficies porosas de cemento-arena.

**Preparación de la superficie**

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá estar limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, selladores, desmoldantes o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia, deberá ser resistente y dimensionalmente estable.

**Preparación de la mezcla**

Vacíe en un recipiente de 7.2 a 8.0 litros de agua limpia por bulto de 40 kg. Agregue un bulto de CREST Crestuco Stone Look (40 kg). Revuelva continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea libre de grumos. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua y CREST Crestuco Stone Look estará listo para usarse.

Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a

39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

**Procedimiento de aplicación**

**Acabado apariencia natural**

En este tipo de acabado se usa un raspador. A temperaturas mayores a 30°C, se recomienda mojar previamente la superficie donde se va a aplicar CREST Crestuco Stone Look. Extender CREST Crestuco Stone Look con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero para facilitar el plomeado. (El espesor recomendado es de 8 a 25 mm). Esperar de 5 a 6 horas para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa). Se debe dar el acabado con el raspador cuando endurezca la pasta.

Para realizar el acabado, colocar el raspador sobre la superficie, presionando y desbastando ligeramente la capa de CREST Crestuco Stone Look con movimientos circulares. La capa superficial debe caer en forma de polvo sin que queden restos adheridos en el

raspador. De no ser así, espere más tiempo. Eliminar los residuos de polvo de la superficie usando un cepillo de cerdas suaves.

La instalación con apariencia natural, la puede realizar en paredes completas o con divisiones (modulaciones de áreas) que le den la apariencia de cortes de piedra.

**Acabado afinado**

A temperaturas mayores a 30°C, se recomienda mojar previamente la superficie donde se va a aplicar CREST Crestuco Stone Look. Extender CREST Crestuco Stone Look con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero para facilitar el plomeado. (El espesor recomendado es de 5 a 25 mm). Deje secar al tacto de 60 a 120 minutos dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y del espesor de la capa y proceda a dar el acabado, usando una esponja dura o un trozo de poliestireno (hielo seco), frotando ligeramente el material con movimientos circulares hasta lograr el acabado deseado.



## Recomendaciones para disminuir variaciones de tono

En el caso de aplicar CREST Crestuco Stone Look de color con acabado afinado, se recomienda hacerlo en 2 capas. La segunda deberá cubrir secciones completas en un solo paso para evitar uniones y variaciones de tono. Para lograr el mismo tono en toda la superficie, asegúrese de utilizar la misma cantidad de agua en todas las mezclas. Cuando CREST Crestuco Stone Look es de color no se deberá mojar recién instalado ya que podría cambiar el tono. Se recomienda dividir el área en secciones bien delimitadas y preparar la mezcla suficiente para cubrir totalmente cada una de dichas secciones. Procure proteger la sección previamente aplicada con plástico y cinta adhesiva a fin de evitar que se empalmen y manchen con la siguiente aplicación. En acabado afinado se recomienda flotar cuando el material aún este húmedo, o utilice la mínima cantidad de agua para

evitar variaciones en el tono.

## Recomendaciones generales

Crestuco Stone Look esta especialmente formulado para ser aplicado en espesores de hasta 25 mm, si el desplome del muro o el desnivel del cielo es mayor aplique dos capas. Deje secar mínimo 24 horas entre capa y capa. Es recomendable que una misma persona mezcle y prepare CREST Crestuco Stone Look durante toda la instalación, así como llevar un buen control y una buena supervisión durante la aplicación. Considere la temperatura del ambiente como factor que afecta el tiempo de secado. Nunca añada más agua a CREST Crestuco Stone Look ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Si esta seco, deséchelo. No se recomienda aplicar Crestuco Stone Look sobre superficies recubiertas con pintura, yeso, madera o metálicas.

## Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## Importante

**No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.**

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

## Datos Técnicos:

<b>Tiempo de almacenaje:</b>	6 meses en lugar seco, en su empaque original y sin abrir
<b>Temperatura de aplicación:</b>	Entre 6° y 39° C
<b>Proporción de la mezcla:</b>	Entre 7.2 y 8.0 L de agua por saco de 40 kg
<b>Tiempo de Secado:</b>	De 3 a 5 Horas con 25 mm de espesor
<b>Dureza:</b>	88 Shore D.
<b>Resistencia a la compresión:</b>	130 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Permeabilidad:</b>	<0.1 ml/hr
<b>Espesor recomendado:</b>	De 7 a 25 mm

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

### Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

### Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-5050  
Fax (81) 8336-3515

### Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 5255-0355  
Fax (55) 5203-2037

### Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-3873  
Tel. y Fax (779) 796-3872  
01-800-715-7618

### Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46  
Fax (33) 3145-3047

### Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424-1412  
Fax (614) 424-1420

### Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590  
(443) 327-3653

### Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tels. (502) 2222 2323  
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**CREST Crestuco stone look®**

**CREST®**

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS  
PARA TODA TU VIDA